

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol

Ett täckförband eller temporär fyllning ska fylla kavumpreparationen mellan besöken innan tanden är färdigbehandlad. Täckförbandet ska förhindra läckage och bör därför vara minst fyra millimeter tjockt. Täckförbandet ska sträcka sig till kanalmyningarna. Bomullspellet under täckförbandet ska undvikas.

Ett täckförband bör vara lätt att applicera och avlägsna men ändå vara tillräckligt hårt att motstå abrasion i bettet. Materialet bör också vara formstabil för att undvika spaltbildning och onödiga krafter på kvarvarande tandsubstans. Det är viktigt att täckförbandet inte är för högt då detta kan orsaka patienten besvär.

Exempel på bra täckförband är IRM, zinkoxid eugenol. Dessa kan kompletteras med glasjonomer för att få ökad hållfasthet.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.